

## Marmo Sicily Grey

**Tipologia del materiale:** Breccia calcarea

**Zona di estrazione:** Palermo

**Utilizzo:** Pavimenti e/o rivestimenti interni ed esterni

**Lavorazioni:** Lucidatura, levigatura, bocciardatura

**Caratteristiche petrografiche:**

- Massa volumetrica: 2,70 gr/cm<sup>3</sup>
- Resistenza a compressione semplice: 1.430 Kg/cm<sup>2</sup>
- Resistenza a compressione semplice dopo gelività: 1.180 Kg/cm<sup>2</sup>
- Coefficiente di assorbimento: 0,12
- Carico di rottura a compressione dopo gelività: 1.226 Kg/cm<sup>2</sup>
- Coefficiente di inibizione: 0,0141%
- Indice di usura: 4 Mm/Km

N.B.: dati forniti dal produttore