

SCHEMA MATERIALE



Data 13-10-2015

Materiale **OROLAVICO: Pietra Lavica di colore grigio con finitura BOCCIARDATA**

Caratteristiche tecniche generali del materiale

Pietra sensibile agli acidi.
Nel caso della finitura levigata, è bene evitare il lavaggio con disincrostante acido iniziale. Tale pietra manifesta infatti una certa sensibilità agli acidi, evidenziata dalla classica reazione con formazione di bollicine di anidride carbonica. Questa reazione pregiudica la pietra e potrebbe rovinare la levigatura superficiale. Si consiglia pertanto l'uso di prodotti alcalini o neutri.

Pretrattamento

Prodotti	Fila PW10 (base acqua)
Attrezzatura	Pennello, pompa airless
Procedura	Pulire bene il retro della piastrella o della lastra eliminando la polvere e residui. Applicare il Fila PW10 sul retro e sulla costa del materiale con pennellina, o pompa airless in modo continuo, evitando ristagni di prodotto lasciare asciugare per circa 12 ore prima di incollare il pavimento stoccando le lastre retro con retro
resa	Con un litro di prodotto: 10 / 12 mq

Lavaggio iniziale

Prodotti	Fila Cleaner diluito 1:20 per pavimento mediamente sporco. Fila PS/87 diluito 1:5 per pavimento molto sporco.
Attrezzatura	Monospazzola con disco in tynex con setole media durezza e aspiraliquidi.
Procedura	Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Il lavaggio va eseguito con Fila Cleaner (diluito in venti parti d'acqua) o Fila PS/87 (diluito in cinque parti d'acqua) aiutandosi con monospazzola ed aspiraliquidi. Nel caso si utilizza il FILA PS/87 risciacquare accuratamente. L'operazione può essere eseguita anche a mano con spazzolone e straccio. In questo caso si raccomanda di sciacquare spesso lo straccio nella soluzione di lavaggio.
resa	FilaCleaner 1 L. per 50 m ² Fila PS/87 1 L per 20 m ²

Protezione antimacchia
EFFETTO NATURALE

Prodotti

Fila W68 (base acqua)

Attrezzatura

Pennello

Procedura

Stendere una mano del protettivo puro in maniera uniforme. L'applicazione di **Fila W68** è possibile in caso di umidità residua nel materiale, la seconda mano nell'arco delle 4 ore dalla prima.

resa

Con un litro di prodotto: 10 / 20 mq (per mano di stesura)

Manutenzione ordinaria

Prodotti

Fila Cleaner

Attrezzatura

Straccio o mop. Lavasciuga per grandi superfici

Procedura

Per la manutenzione ordinaria si consiglia il lavaggio con **Fila Cleaner** da diluire a seconda dello sporco. A elevate diluizioni (1:200) non richiede risciacquo. Nella diluizione di 1:200 può essere usato con macchine lavasciuga.

Nota: utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio risciacquandolo spesso nella soluzione di detergente.

resa

FilaCleaner 1 L per 1500 m² se diluito 1:200

Fila Industria Chimica spa
Laboratorio Tecnico

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. La Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.