

SCHEDA MATERIALE



Data 13-10-2015

Materiale

OROLAVICO: Pietra Lavica di colore grigio con finitura LEVIGATA, SPAZZOLATA, BOCCIARDATA-SPAZZOLATA

Caratteristiche tecniche generali del materiale

Pietra sensibile agli acidi.

Nel caso della finitura levigata, è bene evitare il lavaggio con disincrostante acido iniziale. Tale pietra manifesta infatti una certa sensibilità agli acidi, evidenziata dalla classica reazione con formazione di bollicine di anidride carbonica. Questa reazione pregiudica la pietra e potrebbe rovinare la levigatura superficiale. Si consiglia pertanto l'uso di prodotti alcalini o neutri.

Pretrattamento

Prodotti
Attrezzatura

Fila PW10 (base acqua)
Pennello, pompa airless

Procedura

Pulire bene il retro della piastrella o della lastra eliminando la polvere e residui. Applicare il Fila PW10 sul retro e sulla costa del materiale con pennellina, o pompa airless in modo continuo, evitando ristagni di prodotto lasciare asciugare per circa 12 ore prima di incollare il pavimento stoccando le lastre retro con retro
resa

Lavaggio iniziale

Prodotti
Attrezzatura
Procedura

Fila Cleaner diluito 1:20 per pavimento mediamente sporco.
Fila PS/87 diluito 1:5 per pavimento molto sporco.
Monospazzola con disco rosso pulito o con disco in tynex setole media durezza e aspiraliquidi.
Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Il lavaggio va eseguito con Fila Cleaner (diluito in venti parti d'acqua) o Fila PS/87 (diluito in cinque parti d'acqua) aiutandosi con monospazzola ed aspiraliquidi. Nel caso si utilizza il FILA PS/87 risciacquare accuratamente. L'operazione può essere eseguita anche a mano con spazzolone e straccio. In questo caso si raccomanda di sciacquare spesso lo straccio nella soluzione di lavaggio.

resa

FilaCleaner 1 L. per 50 m²
Fila PS/87 1 L per 20 m²

<u>Protezione antimacchia</u> <u>EFFETTO NATURALE</u>	Prodotti	Fila W68 (base acqua) o Fila Fob (base solvente)
	Attrezzatura Procedura	Pennello, straccio o spugna Stendere una mano del protettivo puro in maniera uniforme. L'applicazione di Fila W68 è possibile in caso di umidità residua nel materiale, la seconda mano nell'arco delle 4 ore dalla prima. L'applicazione di Fila Fob <u>richiede che il materiale sia completamente asciutto, la seconda mano dopo 24 ore dalla prima.</u> Con un litro di prodotto: 10 / 20 mq (per mano di stesura)
	resa	
<u>Finitura</u>	Prodotti	Fila Matt cera ad effetto opaco. Fila Satin cera ad effetto satinato.
	Resa	2- 3 litri per 100mq
	Attrezzatura Procedura	<u>Vello spadicera</u> o straccio o <u>pennellessa, monospazzola</u> A superficie asciutta, stendere una mano uniforme delle cere di finitura scelte. Se la superficie è molto liscia si consiglia la diluizione in acqua (1:1). Satin: Aspettare la completa asciugatura e passare la monospazzola con feltro morbido. Mat : non necessita di monospazzola, stendere la seconda mano incrociata alla prima a distanza di asciugatura.
	Note	L'applicazione di Fila Matt (effetto opaco) o Fila Satin (effetto satinato) aumenta il livello di protezione. Inoltre preserva dall'usura da traffico sia il materiale che il trattamento. L'utilizzo di Matt o Satin non è indicato per finiture all'esterno.
<u>Protezione antimacchia</u> <u>EFFETTO TONALIZZANTE</u>	Prodotti	Fila Stone Plus (base solvente)
	Attrezzatura Procedura	Pennello, vello o spugna Stendere una mano del protettivo puro in maniera uniforme. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o un panno in modo da aiutare la penetrazione del prodotto e rimuovere completamente l'eccesso. Per ottenere una maggiore tonalizzazione, applicare più mani di prodotto ad almeno 8 ore una dall'altra. L'applicazione di Fila Stone Plus <u>richiede che il materiale sia completamente asciutto.</u>
	resa	Con un litro di prodotto: 10 / 15 mq (per mano di stesura)

<u>Manutenzione ordinaria</u>	Prodotti	Fila Cleaner
	Attrezzatura Procedura	Straccio o mop. Lavasciuga per grandi superfici Per la manutenzione ordinaria si consiglia il lavaggio con Fila Cleaner da diluire a seconda dello sporco. A elevate diluizioni (1:200) non richiede risciacquo. Nella diluizione di 1:200 può essere usato con macchine lavasciuga. Nota: utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio risciacquandolo spesso nella soluzione di detergente.
	resa	FilaCleaner 1 L per 1500 m ² se diluito 1:200
	Note	Per rinnovare lo strato di cera, è possibile è possibile passare periodicamente la cera di finitura scelta diluita in acqua (2/3 bicchieri in 5 litri d'acqua)
<u>Manutenzione straordinaria</u>	Prodotti	FilaPS/87 dil. 1:5
	Attrezzatura	Spazzolone e straccio per impiego manuale. Monospazzola per impiego con macchina
	Procedura	Rimuovere lo strato di protezione usurato e lo sporco accumulato con Fila PS/87. A pavimento pulito e asciutto riapplicare la cera di finitura in due mani.
	Resa	Fila PS/87 1 L per 20 m ² se diluito 1:5

Fila Industria Chimica spa
Laboratorio Tecnico

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. La Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.